

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-315078

(43) 公開日 平成5年(1993)11月26日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H 0 5 B 33/12

審査請求 未請求 請求項の数4 (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平4-119339

(22) 出願日 平成4年(1992)5月13日

(71) 出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72) 発明者 鍋田 修

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(72) 発明者 古庄 昇

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内


(74) 代理人 弁理士 山口 巖

(54) 【発明の名称】 有機薄膜発光素子

(57) 【要約】

【目的】 有機薄膜発光素子の連続発光時における安定性を高める。

【構成】 電子注入電極6と正孔注入電極2の少なくとも一方の電極を保護帯域部と注入帯域部を積層して形成する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】正孔注入電極および電子注入電極の一对の電極と、この電極に挟まれた電荷注入層と発光層とを有し、

電荷注入層は電極から電荷の注入を受け、次いでこれを発光層に輸送注入するもので、正孔注入電極から正孔の注入を受ける正孔注入層と電子注入電極から電子の注入を受ける電子注入層のうちの少なくとも正孔注入層を含むものであり、

発光層は正孔と電子の注入を受けて所定の波長の発光を行うものであり、

一对の電極はそのうち電子注入電極が注入帯域部と保護帯域部とからなることを特徴とする有機薄膜発光素子。

【請求項2】請求項1記載の有機薄膜発光素子において、注入帯域部の膜厚が30ないし150Åの範囲にあることを特徴とする有機薄膜発光素子。

【請求項3】請求項1記載の有機薄膜発光素子において、注入帯域部が仕事関数4eV以下の金属からなることを特徴とする有機薄膜発光素子。

【請求項4】請求項3記載の有機薄膜発光素子において、注入帯域部がマグネシウム金属であることを特徴とする有機薄膜発光素子。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】この発明は各種表示装置の発光源として用いられる有機薄膜発光素子に係り、特に有機薄膜発光素子の電極に関する。

## 【0002】

【従来の技術】従来のブラウン管にかわるフラットディスプレイの需要の急増に伴い、各種表示素子の開発及び実用化が精力的に進められている。エレクトロルミネッセンス素子（以下EL素子とする）もこうしたニーズに即するものであり、特に全固体の自発発光素子として、他のディスプレイにはない高解像度及び高視認性により注目を集めている。

【0003】現在、実用化されているものは、発光層にZnS/Mn系を用いた無機材料からなるEL素子である。しかるに、この種の無機EL素子は発光に必要な駆動電圧が200V程度と高いため駆動方法が複雑となり製造コストが高いといった問題点がある。また、青色発光の効率が低いため、フルカラー化が困難である。これに対して、有機材料を用いた薄膜発光素子は、発光に必要な駆動電圧が大幅に低減でき、かつ各種発光材料の添加によりフルカラー化の可能性を十分に持つことから、近年研究が活発化している。

【0004】特に、インジウムスズ酸化物（以下ITOと略する）からなる透明電極上に、正孔注入層と発光層を積層し、この上にMgとAgの合金（混合比10:1）を蒸着した構造において、発光材にトリス（8-ヒドロキシキノリン）アルミニウムを、正孔注入材に1、

1'-ビス（4-N, N-ジトリアミノフェニル）シクロヘキサンを用いることにより、10V以下の直流電圧印加で1000cd/m<sup>2</sup>以上の輝度が得られたという報告がなされて以来開発に拍車がかけられた。（Appl. Phys. Lett. 51, 913, (1987)）図3は従来の有機薄膜発光素子を示す断面図である。ガラス等の絶縁性透明基板1上にインジウムスズ酸化物（以下ITOと称する）、酸化スズ等の透明導電膜からなる正孔注入電極2、次いで正孔注入層3、発光層4を順次成膜する。最後に電子注入電極6としてMgとAgまたはMgとInの合金を形成する。

【0005】図4はこの発明の異なる実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図である。電子注入性を向上させて発光効率を高めるために電子注入層5が設けられている。これらの素子における正孔注入層、発光層、電子注入層は一般的に抵抗加熱法により形成される。電子注入電極についても同様である。この種の素子は、駆動用直流電源のプラス側をITO電極等の正孔注入電極に、マイナス側をMg/Ag等の電子注入電極と接続することにより、該正孔注入電極から注入された正孔と該電子注入電極から注入された電子が発光層中で輻射再結合により発光するものと考えられており、特に正孔注入層の導入により、正孔の発光層への注入性が向上したため発光効率の大幅な改善がなされたものと推定されている。

【0006】このように有機薄膜発光素子は低電圧駆動やフルカラー化の可能性を強く示唆しているが今後素子構造の改良や有機材料の開発等により一層の効率向上と多色化を図る必要がある。一方実用化に向けての重要課題として安定性の向上があり1万時間程度の長時間駆動に伴う特性劣化の問題は乗り越えなければならないハードルである。また有機薄膜は1μm以下であるため成膜性が良好でピンホール等の電氣的欠陥のない材料の開発も必要である。さらに量産性の観点から大量生産が可能で安価な有機材料の開発や素子形成方法の改良も重要な技術課題である。

【0007】発光効率の改善のために電子注入電極から有機層への電子注入性を向上させるべく仕事関数の検討がなされている。例えば特開昭63-264692号公報、特開昭63-295695号公報、特開平2-155955号公報には仕事関数が4eV以下の金属を含む合金が開示されている。特にMgとAgの合金、MgとInの合金が主流であり、1000ないし3000Åの厚さに形成されていた。

## 【0008】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述のようなMgとAgの合金、MgとInの合金を電子注入電極に使用した場合、素子の長時間駆動による連続発光試験において電子注入電極が剥離するという現象があり素子の信頼性が低いという問題があった。この発明は上述の点に鑑みてなされその目的は電極の剥離を防止して長

期の安定性に優れる有機薄膜発光素子を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】上述の目的はこの発明によれば正孔注入電極および電子注入電極の一对の電極と、この電極に挟まれた電荷注入層と発光層とを有し、電荷注入層は電極から電荷の注入を受け、ついでこれを発光層に輸送注入するもので、正孔注入電極から正孔の注入を受ける正孔注入層と電子注入電極から電子の注入を受ける電子注入層のうちの少なくとも正孔注入層を含むものであり、発光層は正孔と電子の注入を受けて所定の波長の発光を行うものであり、一对の電極はそのうち電子注入電極が注入帯域部と保護帯域部とからなるとすることにより達成される。

【0010】

【作用】保護帯域部が注入帯域部の密着性を高めて電子注入電極の剥離を防止する。

【0011】

【実施例】次にこの発明の実施例を図面に基づいて説明する。図1はこの発明の実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図である。図2はこの発明の異なる実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図である。1は絶縁性








透明基板、2は正孔注入電極、3は正孔注入層、4は発光層、5は電子注入層、6は電子注入電極、61は注入帯域部、62は保護帯域部である。

【0012】絶縁性透明基板1は有機薄膜発光素子の支持体であり、ガラス、樹脂等が用いられる。正孔注入電極2は金、ニッケル等の半透膜やインジウムスズ酸化物(ITO)、酸化スズ(SnO<sub>2</sub>)等の透明導電膜からなり、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタ法等により形成される。膜厚は100ないし2000Åの厚さが好ましい。

【0013】正孔注入層3は発光層に効率良く正孔を輸送、注入し発光した光の極大値において出来るだけ透明であることが望ましい。成膜方法としてはスピコート、キャスト、LB法、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着等があるが抵抗加熱蒸着が一般的である。膜厚は200ないし5000Åであり、好適には300ないし800Åである。正孔注入物質としてはヒドラゾン化合物、ピラゾリン化合物、スチルベン化合物、アミン系化合物などが用いられる。代表的な正孔注入物質が以下化学式(3-1)ないし化学式(3-7)に示される。

【0014】

【化1】








【0015】発光層は正孔注入層より注入された正孔と電子注入電極または電子注入層から注入された電子により効率良く発光を行う。成膜方法としてはスピンコート、キャスト、LB法、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着等があるが抵抗加熱蒸着が一般的である。膜厚は200ないし5000Åであり、好適には300ないし800Åである。

【0016】発光物質としては前記トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム等の金属キレート化合物やベリノン誘導体、ジスチリルベンゼン誘導体、等が用いられる。代表的な発光物質が以下化学式(4-1)ないし化学式(4-5)に示される。

【0017】

50 【化2】

8



【0019】電子注入電極6の注入帯域部61は前述し




【0020】電子注入電極6の保護帯域部についてはAg, Au, Cu, Al等で良好な結果が得られ、膜厚1

000 Å以上において顕著な効果が得られた。

【0021】

\*【化3】

\*



#### 【0022】実施例1

膜厚2000 Åのインジウムスズ酸化物 (ITO) を設けた50mm角のガラスを基板とし、この基板を抵抗加熱蒸着装置内に載置し、正孔注入層3、発光層4の順に成膜した。成膜に際して真空槽内は $8 \times 10^{-4}$  Paまで減圧した。正孔注入層には化学式(3-1)に示される正孔注入物質を用い、ポート温度150ないし180℃の範囲で加熱し、成膜速度を2 Å/sとして600 Å形成した。発光層には(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウムを用い、ポート温度250ないし350℃の範囲で加熱し、成膜速度を2 Å/sとして600 Å形成した。このあと基板を抵抗加熱蒸着装置から取り出し、直径5mmのドットパターン用ステンレスマスクを取り付け、新たに抵抗加熱蒸着装置内に載置し、注入帯域部61としてMgを50 Å、続いて保護帯域部62としてAuを1000 Å形成し電子注入電極6とした。

#### 実施例2

電子注入電極における保護帯域部としてAgを1000 Å形成する以外は実施例1と同様にして有機薄膜発光素子を作成した。

#### 実施例3

電子注入電極における保護帯域部としてAlを1000 Å形成する以外は実施例1と同様にして有機薄膜発光素子を作成した。

#### 比較例1

電子注入電極をMgとIn (混合比率10対1)を用いて1000 Å形成する以外は実施例1と同様にして有機薄膜発光素子を作成した。

#### 実施例4

50mm角のガラス基板1上に正孔注入電極2としてITOを2000 Å形成したのち、このITO基板を実施例1と同様にして真空装置内に載置し、正孔注入層3、発光層4、電子注入層5と順次作成した。最後に電子注入電極としてMgからなる注入帯域部61を50 Å、続いてAgからなる保護帯域部を1000 Å形成した。電子注入物質として化学式(5-1)で示される物質を用い、ポート加熱温度300℃、成膜速度3 Å/sにて400 Å形成する以外は実施例1と同様にして有機薄膜発光素子を作成した。

#### 比較例2

電子注入電極をMgとIn (混合比率10対1)を用いて1000 Å形成する以外は実施例4と同様にして有機薄膜発光素子を作成した。このようにして得られた有機薄膜発光素子に直流電圧を印加し、100 cd/m<sup>2</sup>における初期発光効率と初期輝度100 cd/m<sup>2</sup>にて連続発光試験を行ったときの発光時間を表1に示す。発光は全て緑色 (中心波長: 550 nm) の均一発光であった。

【0023】

【表1】

	発光効率 (lm/W)	連続発光時間 (h)
実施例1	1.47	1200
実施例2	1.43	1100
実施例3	1.46	1000
比較例1	1.52	150
実施例4	1.67	1150
比較例2	1.73	200

表1に見られるように電子注入電極を保護帯域部と注入帯域部とから形成した有機薄膜発光素子は連続発光試験において顕著な安定性を示すことがわかる。

【0024】

【発明の効果】この発明によれば正孔注入電極および電子注入電極の一对の電極と、この電極に挟まれた電荷注入層と発光層とを有し、電荷注入層は電極から電荷の注入を受け、次いでこれを発光層に輸送注入するもので、正孔注入電極から正孔の注入を受ける正孔注入層と電子注入電極から電子の注入を受ける電子注入層のうちの少なくとも正孔注入層を含むものであり、発光層は正孔と電子の注入を受けて所定の波長の発光を行うものであり、一对の電極はそのうち電子注入電極が注入帯域部と保護帯域部とからなるので、保護帯域部により注入帯域部と下地層との密着が図られ、その結果電子注入電極の剥離がなくなって連続発光時の安定性に優れた有機薄膜発光素子が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図

【図2】この発明の異なる実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図


【図3】従来の有機薄膜発光素子を示す断面図

【図4】従来の異なる有機薄膜発光素子を示す断面図


【符号の説明】

- 1 絶縁性透明基板
- 2 正孔注入電極
- 3 正孔注入層
- 4 発光層
- 5 電子注入層
- 6 電子注入電極
- 61 注入帯域部
- 62 保護帯域部


【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

